

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA TECNICA DE PRODUCTO
Sika®Vinilo Panel

RECUBRIMIENTO DECORATIVO A BASE DE RESINAS VINÍL ACRÍLICAS.

DESCRIPCION

El **Sika Vinilo Panel** es una pintura blanca, especial para placas de sistemas livianos en interiores. (No lavable).

USOS

- Como primera mano o capa final en interiores(zonas donde no se necesita lavado), para decorar y proteger muros y cielo rasos interiores en edificación residenciales o de oficinas y en vivienda.

VENTAJAS

- Bajo salpique.
- Excelente cubrimiento.
- Rápido secado.
- Optima adherencia.
- Se puede aplicar en variedad de sustratos como mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, estucos, etc.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Ecológico, Libre de solventes.
- Las herramientas y equipos se lavan con agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie.
La superficie debe estar seca, limpia, libre de solventes, polvo, grasas u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia. En caso de existir grietas ó fisuras, éstas deberán ser previamente reparadas.

Método de limpieza.
Sobre Superficies nuevas realizar limpieza previa con cepillo de cerdas suaves, sobre superficies para repinte o sucias hacer una limpieza con aire a presión o con agua y jabón y cepillos de cerda blanda. No aplicar sobre superficies con cal o carburo.
Los hormigueros, fisuras o irregularidades sobre la superficie se deberán resanar o reparar con el producto adecuado como **EstukaDos, Estuka Acrílico** o con morteros de reparación de acuerdo al tipo de resane.

Aplicación del recubrimiento.
Revolver el **Sika Vinilo Panel**, con una espátula limpia hasta obtener completa homogeneidad en el producto.
Aplicar la primera mano o capa diluida con agua limpia, dependiendo del equipo de aplicación y la superficie.

Herramienta	Agua (%)	Agua (Volumen)
Brocha o rodillo	25% por gl	1/4 gl
Pistola convencional	30-35% por gl	5/16 - 1/3 gl
Pistola Airless	5-10% por gl	1/16 - 1/8 gl

Después de aplicada la primera mano o capa, aplicar la siguiente mano cuando la anterior haya secado totalmente (aproximadamente 2 horas).
Aplicar las manos necesarias hasta obtener el cubrimiento y acabado deseado.

Consumos aproximados:

En obra nueva o sobre Estuka.	25 a 35 m^2/gl
Sobre colores diferentes	30 a 40 m^2/gl
Sobre colores similares	35 a 50 m^2/gl

Estos rendimientos son una guía. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento sobre cada tipo de superficie.

DATOS TECNICOS

Cumple norma NTC 1335

Color:	Blanco
Brillo especular:	< 10 unidades de brillo
Viscosidad a 25ºC:	105 ± 10 UK
% sólidos (v/v)	> 32%
Finura de dispersión:	< 4.0 N.S.
Blancura WB:	Color Blanco 80-90%
Secamiento:	1 hora a 25ºC y humedad relativa 60% ± 5% Para segundas capas 2 horas.

Limites de aplicación.

Temperatura mínima ambiente y del sustrato:	8ºC

El concreto o mortero debe tener mínimo 14 días de edad a 20ºC ya que puede presentar manchas o fisuras.
En superficies alcalinas susceptibles de humedad se sugiere aplicar un imprimante sellador de superficies **Sika ImperMur** para prevenir manchas y pérdida de color de la pintura.

PRECAUCIONES

- Mantener el empaque bien tapado y bajo techo.
- Si la superficie es deleznable puede haber mala adherencia, verificar la buena calidad de la superficie.
- No debe usarse para superficies de tráfico como pisos.
- Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.
- Para uso interior exclusivamente.
- No lavable

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite todo tipo de contacto con la piel. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir lo más pronto posible al médico.

PRESENTACION

1 Galón, Cuñete (5 gall), tambor (55 gal).

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de 18 meses en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones nor-males para productos químicos.

CODIGOS R/S

R: 36/37
S: 2/13/21/24/25/26/29/37/44/46

Clasificación USGB LEED:
Sika Vinilo Panel conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.
(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC<100gr/l.










Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com


NOTA

